PRIMER P1

MEHRZWECK-GRUNDIERUNG

Für Wände, Decken und Böden.
Sehr emissionsarm.
Lösemittelfrei.
Klare, vielseitige Grundierung.
Grundierung und Haftbrücke.
Porenfüller mit wasserabweisender Wirkung.

Sauber und leicht zu verarbeiten.
Tropft und spritzt nicht.
Keine Verschmutzung angrenzender Bauteile.
Kein Verlust von abgetropftem Material.

100 – 200 g/m²	5 – 10 m²/L	1 – 3 h	5 L
VERBRAUCH	ERGIEBIGKEIT	TROCKNUNG 20°C	GEBINDE

ANWENDUNGSBEREICH

Innenanwendung. Wände, Decken und Böden.

Grundbeschichtung, Haftbrücke und Grundierung mit wasserabweisender Wirkung. P1 ist ideal für Renovierungsarbeiten an Wänden, Böden und Decken.

TECHNISCHE DATEN NACH NORM

Mischeigenschaft	gebrauchsfertig
Verbrauch	ca. 100–200 g/m²
Ergiebigkeit	5 bis 10 m² pro Liter
Trocknungszeit (20 °C)	ca. 1–3 h
Fußbodenheizung	ja
Kennzeichnung gemäß GefStoffV für Produkte	keine
Gefahrstoff	keiner
GISCODE	D1
EMICODE	EC1
Gebinde	5 kg und 10 kg Eimer
Lagerung	ca. 12 Monate, frostfrei, in geschlossener Originalverpackung

BESCHREIBUNG

Kunstharzdispersion, weiß, lösemittelfrei, sehr emissionsarm und ohne besondere Zusatzstoffe. P1 ist leicht zu verarbeiten, tropft und spritzt nicht und trocknet schnell. Bildet einen verstärkten Haftfilm.

Imprägnierung, Verstärkung mit starker wasserabweisender Wirkung im gesamten Untergrund.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Der Untergrund muss trocken, tragfähig und staubfrei sein, frei von Rückständen oder Behandlungen.

- Ideale Temperatur: 15 bis 25 °C
- Nicht auf heißen oder direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzten Untergründen auftragen.

VERARBEITUNG

PRIM P1 ist gebrauchsfertig und wird mit einer kurzflorigen Rolle, einem Abzieher oder Pinsel aufgetragen. Die Grundierung gleichmäßig auftragen und trocknen lassen, bis ein dünner glänzender Film entsteht, bevor weitergearbeitet wird.

Die Untergrundtemperatur muss mindestens +10 °C betragen.

ANWENDUNGSBEREICHE

Mauerwerk, Putze (Zement, Kalk, Gips, mineralisch, Kunstharz), Gipskartonplatten, Faserplatten, Altanstriche (Latex, Acrylat, Dispersion).

BÖDEN: Zementestriche, Anhydritestriche und Anhydrit-Fließestriche, saugfähig und porös, Spachtel- und Ausgleichsmassen, Beton, Microtopping, Platten- und Fliesenbeläge.

HINWEIS

Prim P1 nicht im Außenbereich oder auf dauerhaft feuchten Untergründen verwenden.

Die Trocknungszeit von ca. 1 bis 3 Stunden hängt von der Saugfähigkeit des Untergrundes und den Baustellenbedingungen ab.

Hohe Temperaturen und niedrige Luftfeuchtigkeit verkürzen die Trocknungszeit, niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit verlängern sie.

Im Zweifelsfall eine Probefläche anlegen.

SICHERHEIT

- Etikett und Sicherheitsdatenblatt sorgfältig lesen
- In gut belüfteten Räumen arbeiten
- Gummihandschuhe tragen
- Nicht verschlucken
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren
- Von Zündquellen fernhalten
- **Während der Verarbeitung nicht rauchen**

Wir garantieren die einwandfreie Qualität unserer Produkte. Unsere Anwendungsempfehlungen beruhen auf praktischen Ergebnissen und Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Gewähr für die Eigenschaften darstellen, da wir die Bedingungen vor Ort und die Vorbereitung der Materialien nicht beeinflussen können. Länderspezifische Vorschriften, regionale Normen, technische Anforderungen und aktuelle bewährte Praktiken können eine Ausführung der Arbeiten nach abweichenden Empfehlungen erfordern.

Chemya GmbH
office@yellostone.eu

Die Angaben in diesem Datenblatt dienen nur zur Orientierung.
Vorversuche werden empfohlen.
© Yellostone 2026