IMPRIMACIÓN P1

IMPRIMACIÓN MULTIUSO

Para paredes, techos y suelos.
Muy bajas emisiones.
Sin disolventes.
Imprimación transparente y versátil.
Imprimación y puente de adherencia.
Tapaporos con efecto hidrófugo.

Aplicación limpia y sencilla.
No gotea ni salpica.
No ensucia los elementos constructivos adyacentes.
Sin pérdidas de material por goteo.

100 – 200 g/m²	5 – 10 m²/L	1 – 3 h	5 L
CONSUMO	RENDIMIENTO	SECADO 20°C	ENVASE

CAMPO DE APLICACIÓN

Uso en interiores. Paredes, techos y suelos.

Capa de fondo, puente de adherencia e imprimación con efecto hidrófugo. La P1 es ideal para trabajos de renovación en paredes, suelos y techos.

DATOS TÉCNICOS SEGÚN NORMA

Propiedad de mezcla	lista para usar
Consumo	aprox. 100–200 g/m²
Rendimiento	5 a 10 m² por litro
Tiempo de secado (20 °C)	aprox. 1–3 h
Suelo radiante	sí
Etiquetado según GefStoffV decretos sobre productos	ninguno
Peligrosidad	ninguna
GISCODE	D1
EMICODE	EC1
Envase	cubo de 5 kg y 10 kg
Almacenamiento	aprox. 12 meses, protegido de heladas, en el envase original cerrado

DESCRIPCIÓN

Dispersión de resina sintética, blanca, sin disolventes, de muy bajas emisiones y sin aditivos especiales. La P1 es fácil de aplicar, no gotea ni salpica y seca rápidamente. Forma una película de adherencia reforzada.

Impregnación, refuerzo, con fuerte efecto hidrófugo en todo el soporte.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

El soporte debe estar seco, sano y sin polvo, libre de residuos o tratamientos.

- Temperatura ideal: 15 a 25 °C
- No aplique sobre un soporte caliente o expuesto a la luz solar directa.

APLICACIÓN

La Imprimación P1 está lista para usar y se aplica con rodillo de pelo corto, rasqueta de goma o brocha. Aplique la imprimación de forma uniforme y deje secar hasta obtener una fina película brillante antes de continuar con los trabajos posteriores.

La temperatura del soporte debe ser de al menos +10 °C.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Mampostería, enlucidos (cemento, cal, yeso, minerales, resina sintética), placas de yeso laminado, tableros de fibras, pinturas antiguas (látex, acrilato, dispersión).

SUELOS: Soleras de cemento, soleras de anhidrita y de anhidrita fluida, absorbentes y porosas, morteros de nivelación y alisado, hormigón, microcemento, revestimientos de losas y baldosas.

NOTA

No use la Imprimación P1 en exteriores ni sobre soportes permanentemente húmedos.

El tiempo de secado, aprox. 1 a 3 horas, depende de la absorción del soporte y de las condiciones de la obra.

Las temperaturas altas y la baja humedad del aire reducen el tiempo de secado; las temperaturas bajas y la alta humedad del aire lo prolongan.

En caso de duda, realice una superficie de prueba.

SEGURIDAD

- Lea atentamente la etiqueta y la ficha de datos de seguridad
- Trabaje en un local bien ventilado
- Use guantes de goma
- No lo ingiera
- Manténgalo fuera del alcance de los niños
- Manténgalo alejado de fuentes de ignición
- **No fume durante la aplicación**

Garantizamos la calidad impecable de nuestros productos. Nuestras recomendaciones de uso se basan en resultados prácticos y en la experiencia; sin embargo, solo pueden constituir indicaciones generales sin garantía en cuanto a las propiedades, ya que no podemos influir en las condiciones de la obra ni en la preparación de los materiales. Las normas de cada país, las normas regionales, los requisitos técnicos y las buenas prácticas vigentes pueden exigir que los trabajos se realicen según recomendaciones diferentes.

Chemya GmbH
office@yellostone.eu

La información de esta ficha es meramente orientativa. Se recomienda realizar pruebas previas.
© Yellostone 2026