PRIMAIRE P1

PRIMAIRE MULTIFONCTIONS

Pour les murs, plafonds et sols.
Très pauvre en émanation.
Sans solvant.
Primaire clair, polyvalent.
Primaire, pont d'accrochage.
Bouche-pores avec effet hydrofuge.

Application propre et facile.
Ne goutte pas et n'éclabousse pas.
Pas de saletés sur les éléments de construction limitrophes.
Pas de perte de matière gouttée.

100 – 200 g/m²	5 – 10 m²/L	1 – 3 h	5 L
CONSOMMATION	RENDEMENT	SÉCHAGE 20°C	CONDITIONNEMENT

DOMAINE D'APPLICATION

À l'intérieur. Murs, plafonds et sols.

Couche de fond, pont d'accrochage et primaire avec effet hydrofuge. P1 est idéal pour les travaux de rénovation, murs, sols et plafond.

DONNÉES TECHNIQUES SELON LA NORME

Propriété de mélange	prêt à l'emploi
Consommation	env. 100–200 g/m²
Rendement	5 à 10 m² par litre
Temps de séchage (20 °C)	env. 1–3 h
Chauffage au sol	oui
Marquage selon les décrets GefStoffV relatifs aux produits	aucun
Dangereuses	aucun
GISCODE	D1
EMICODE	EC1
Conditionnement	seau 5 kg et 10 kg
Stockage	env. 12 mois à l'abri du gel, dans l'emballage d'origine fermé

DESCRIPTION

Dispersion aux résines synthétiques, blanc, sans solvant, très pauvre en émanation sans additifs spéciaux. P1 est facile à appliquer, ne goutte pas et n'éclabousse pas, et sèche rapidement. Forme un film d'adhérence aîdé.

Imprégnation, ren forçage, son fort effet hydrofuge dans la masse du support.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Le support doit être sec, solide et dépoussiéré, exempt de résidus ou traitements.

- Température idéale : 15 à 25 °C
- Ne pas appliquer sur un support chaud ou reposé au soleil.

UTILISATION

PRIM P1 est prêt à l'emploi et s'applique au rouleau à poils courts, à la raclette ou au pinceau. Appliquer la couche de primaire de façon uniforme et laisser sécher afin d'obtenir une fine pellicule brillante avant de passer aux travaux ultérieurs.

La température du support doit être de + à + 10 °C.

DOMAINES D'APPLICATION

Maçonnerie, enduits (ciment, chaux, plâtre, minéraux, résines synthétiques), plaques de carton-plâtre, panneaux fibreux, anciennes peintures (latex, acrylate, dispersion).

SOLS : Chapes en ciment, chapes anhédrites et chapes en anhydrite coulé, absorbantes et poreuses, enduits de ragréage et égalisation, béton, béton ciré, revêtements de dalles et de carreaux.

REMARQUE

Ne pas utiliser Prim P1 à l'extérieur et sur des supports continuellement humides.

Le temps de séchage, env. 1 à 3 heures, dépend de l'absorption du support et des conditions aux chantiers.

Les températures élevées et la teneur faible en humidité de l'air réduisent le temps de séchage tandis que les températures basses et une humidité de l'air élevée prolongent le temps.

En cas de doute, effectuer une surface d'essai.

SÉCURITÉ

- Lire attentivement l'étiquette et la fiche de sécurité
- Travailler dans un local bien ventilé
- Porter des gants en caoutchouc
- Ne pas avaler
- Ne pas laisser à portée des enfants
- Tenir à l'écart des sources d'inflammation
- **Ne pas fumer pendant l'application**

Nous garantissons la qualité irréprochable de nos produits. Nos recommandations d'utilisation se fondent sur les résultats et les expériences pratiques, cependant, elles ne peuvent constituer que des instructions générales sans garantie sur les propriétés, étant donné que nous ne pouvons pas influer sur les conditions du chantier et l'élaboration des tissus. La règle applicable au pays, dépendant des standards régionaux, prescriptions techniques et dernières pratiques en vigueur, doit pouvoir amener à effectuer des travaux selon des recommandations différentes.

Chemya GmbH
office@yellostone.eu

Les informations contenues dans cette fiche sont données à titre indicatif.
Des essais préalables sont recommandés.
© Yellostone 2026