PRIMER P1

UNIVERSELE PRIMER

Voor wanden, plafonds en vloeren.
Zeer lage emissie.
Oplosmiddelvrij.
Heldere, veelzijdige primer.
Primer en hechtbrug.
Porievuller met waterafstotend effect.

Schoon en eenvoudig aan te brengen.
Druipt of spat niet.
Geen vervuiling van aangrenzende bouwelementen.
Geen verlies van afgedropen materiaal.

100 – 200 g/m²	5 – 10 m²/L	1 – 3 h	5 L
VERBRUIK	DEKKING	DROGING 20°C	VERPAKKING

TOEPASSINGSGEBIED

Voor binnengebruik. Wanden, plafonds en vloeren.

Grondlaag, hechtbrug en primer met waterafstotend effect. P1 is ideaal voor renovatiewerk aan wanden, vloeren en plafonds.

TECHNISCHE GEGEVENS VOLGENS NORM

Mengkenmerk	gebruiksklaar
Verbruik	ca. 100–200 g/m²
Dekking	5 tot 10 m² per liter
Droogtijd (20 °C)	ca. 1–3 h
Vloerverwarming	ja
Etikettering volgens GefStoffV besluiten over producten	geen
Gevaarlijk product	geen
GISCODE	D1
EMICODE	EC1
Verpakking	5 kg en 10 kg emmer
Opslag	ca. 12 maanden, vorstvrij, in gesloten originele verpakking

OMSCHRIJVING

Synthetische harsdispersie, wit, oplosmiddelvrij, zeer lage emissie zonder bijzondere additieven. P1 is eenvoudig aan te brengen, druipt of spat niet en droogt snel. Vormt een versterkte hechtfilm.

Impregnatie, versterking, met sterk waterafstotend effect doorheen de ondergrond.

ONDERGRONDVOORBEREIDING

De ondergrond moet droog, gezond en stofvrij zijn, vrij van resten of behandelingen.

- Ideale temperatuur: 15 tot 25 °C
- Niet aanbrengen op een hete ondergrond of een ondergrond blootgesteld aan direct zonlicht.

VERWERKING

PRIM P1 is gebruiksklaar en wordt aangebracht met een kortharige rol, trekker of kwast. Breng de primerlaag gelijkmatig aan en laat drogen tot een dunne glanzende film verkregen wordt voordat u verdere werken uitvoert.

De ondergrondtemperatuur moet minstens +10 °C bedragen.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Metselwerk, pleisterwerk (cement, kalk, gips, mineraal, synthetische hars), gipsplaten, vezelplaten, oude verflagen (latex, acrylaat, dispersie).

VLOEREN: Cementdekvloeren, anhydrietdekvloeren en gegoten anhydrietdekvloeren, absorberend en poreus, egaliserings- en uitvlakmortels, beton, microtopping, plaat- en tegelbekledingen.

OPMERKING

Gebruik Prim P1 niet buiten of op continu vochtige ondergronden.

De droogtijd, ca. 1 tot 3 uur, hangt af van de absorptie van de ondergrond en de werfomstandigheden.

Hoge temperaturen en lage luchtvochtigheid verkorten de droogtijd, terwijl lage temperaturen en hoge luchtvochtigheid deze verlengen.

Voer bij twijfel een testoppervlak uit.

VEILIGHEID

- Lees het etiket en het veiligheidsinformatieblad zorgvuldig
- Werk in een goed geventileerde ruimte
- Draag rubberen handschoenen
- Niet inslikken
- Buiten bereik van kinderen houden
- Verwijderd houden van ontstekingsbronnen
- **Niet roken tijdens de verwerking**

Wij garanderen de onberispelijke kwaliteit van onze producten. Onze gebruiksaanbevelingen zijn gebaseerd op praktische resultaten en ervaring; zij kunnen echter alleen algemene aanwijzingen vormen zonder garantie betreffende de eigenschappen, aangezien wij geen invloed kunnen uitoefenen op de werfomstandigheden of de voorbereiding van de materialen. Landspecifieke regels, regionale normen, technische vereisten en geldende praktijkrichtlijnen kunnen vereisen dat de werken worden uitgevoerd volgens andere aanbevelingen.

Chemya GmbH
office@yellostone.eu

De informatie in dit informatieblad is uitsluitend ter oriëntatie.
Voorafgaande tests worden aanbevolen.
© Yellostone 2026